



Argonschlauch für Autogen-Schweissanwendungen.

Norm	EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019
Betriebsdruck	20 bar
Platzdruck	60 bar
Min. Temperatur	-30 °C
Max. Temperatur	+70 °C
Material Innenseele	EPDM

Innenseele	Glatt
Farbe Innenseele	Schwarz
Material Aussendecke	EPDM
Decke	Glatt
Farbe Aussendecke	Schwarz
Einlagen	Gewebeeinlagen

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
6,3	3,5	13,3	40	0,160	40
9,0	3,5	16,0	50	0,220	40

Anwendung: Sehr flexibler, glatter Druckschlauch zur Förderung von Inertgasen wie Argon, Stickstoff, Kohlendioxid und Druckluft.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich